

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Wir danken Ihnen für den Ankauf eines Thermoelement-Schutzrohres aus **Syalon**. Weil diese Produkte unter den strengsten Qualitäts-Bedingungen hergestellt werden, ist es notwendig, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um Ihre **Garantie** nicht zu gefährden.

- Nicht in Temperaturen über 1200°C anwenden.
- Nur im flüssigen Aluminium oder Messing verwenden.
- Vor der Erstarrung aus der Schmelze nehmen.
- Direktem Kontakt mit offenen Flammen unbedingt vorbeugen.
- Temperaturschocks von mehr als 800°C (kalt nach heiß) vermeiden.  
Vorwärmen erforderlich, wenn die Temperatur mehr als 800° C beträgt.
- Temperaturschocks von heiß nach kalt (abschrecken) auf jeden Fall vermeiden.
- Nicht mechanisch belasten durch z. B.:  
Stoß, Druck, Reibung, Zug- oder Torsionsspannung

---

## GARANTIE

SRS Amsterdam BV erteilt beim Thermoelement-Schutzrohr aus **Syalon** eine Garantie von **1 Jahr** ab Anlieferdatum in Ihrem Werk auf Material- und Herstellungsschäden (in Aluminium) oder von **3 Monaten** (in Messing), vorausgesetzt dass:

1. diese Schäden nicht verursacht wurden durch menschliches Versehen, fehlerhafte Anwendung, Missbrauch oder Nachlässigkeit nach der Lieferung,
2. das Produkt nur als Thermoelement-Schutzrohr und gemäß den beigefügten Vorsichtsmaßnahmen angewendet wird,
3. die Art des Defektes innerhalb von 15 Tagen nach Entdeckung dieses Defektes bei SRS Amsterdam BV bekannt gegeben wird und das Schutzrohr zur Inspektion an uns retourniert wird,
4. das Produkt in keiner Weise repariert oder verändert worden ist.

Sollte sich herausstellen, dass das Produkt bei vorschriftsmäßiger Anwendung und innerhalb der Garantieperiode Schäden aufweist, wird SRS Amsterdam es mit Ihrer Genehmigung reparieren, ersetzen oder den Originalpreis auf Pro-Rata-Basis rückerstatten. Folgeschäden sind, unabhängig von der eventuellen Beschädigung des Produktes, ausdrücklich ausgeschlossen.